

Opis produktu:	jedno-, lub dwu -komponentowa, wodorozcieńczalna farba podkładowa
Główne zastosowanie:	płaskie panele, listwy, drzwi, ramy
Właściwości:	dobrze wypełnia powierzchnię, bardzo dobrze izoluje podłoga z trudnych do wykończenia gatunków drewna, daje się łatwo szlifować

Dane techniczne

Środki wiążące:	dyspersja/ emulsja żywic akrylowych, dyspersja żywic poliuretanowych.	
Pigmenty, wypełniacze:	nieorganiczne pigmenty, wypełniacze organiczne i nieorganiczne, środki poprawiające szlifowalność	
Rozpuszczalniki:	eter glikolowy	
Lepkość:	30 (± 3)	sek. DIN6, przy 20°C
Gęstość:	1,365 (± 0,030)	kg/l
Połysk:		
Punkt zapłonu:	niepalny	Metoda: zamknięty kubek
Zawartość ciał stałych:	56 (± 1)	% wagowo
Magazynowanie:	15 miesięcy	w temperaturze + 5°C do + 35°C
Temperatura aplikacji:	>15° C	lakier, podłoga, otoczenie

Mieszanka/Nalożenie

Metoda nanoszenia:	Utwardzacz	Ilość utwardzacza (cz. wag.)	Rozcieńczalnik	Lepkość robocza	Nakład g/m ²	Uwagi
Natrysk niskociśn.	EV0396	2		jak handlowa	150-250	
Natrysk air mix	EV0396	2		jak handlowa	150-250	
Natrysk air less	EV0396	2		jak handlowa	150-250	

Żywotność mieszanki: 3 godziny przy 20°C

Mycie: woda
XX699

Wymieszać dokładnie przed użyciem!

Suszenie

Metoda	Warunki normalne	20°C	Suszenie wymuszone (50°C)	Uwagi
do szlifowania	4 godz.		45 min	dla nakładu 150 g/m ²

Wszystkie metody suszenia wymagają dobrej wentylacji i cyrkulacji. Sztaplować dopiero jak temperatura powierzchni spadnie poniżej 30°C

Uwagi

Farba podkładowa ED0109-9009 może być stosowana jako jedno komponentowa lub dwukomponentowa (z utwardzaczem) Dzięki dużej zawartości pigmentów i ciał stałych zapewnia dużą siłę krycia i równomierny kolor przy nakładach 150-200 g/m² Przez dodatek utwardzacza EV396 (2-45%) uzyskuje lepszą elastyczność i siłę krycia, oraz lepszą izolację podłoga od ewentualnie wydzielających się z niego ekstraktów. Przy zastosowaniu 4 % utwardzacza żywotność mieszanki skraca się do 1 godziny. Farba użyta bez utwardzacza daje również dobre rezultaty, jeśli chodzi o siłę krycia i wygląd. Zalecany nakład 150- 250 g/m² Maksymalnie stosować 3 nakłady. Przestrzegać podanych warunków magazynowania. Szczególnie chronić przed mrozem. Nie magazynować w temperaturze poniżej +5°C.

Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

07/2013

AG