

Opis produktu: wodorozcieńczalny, bezbarwny olej z efektem woskowanej powierzchni drewna
Główne zastosowanie: zastosowanie ogólne
Właściwości: ochrona drewna - dobra, gładkość w dotyku- bardzo dobra, bardzo łatwe nakładanie, możliwe nakładanie wielowarstwowe.

Dane techniczne

Lepkość:	17 (±2)	sekund, kubek DIN4, przy 20°C
Gęstość:	1,024 (± 0,030)	kg/l
Połysk:	5-7	Gardner 60°
Punkt zapłonu:	499°C	metoda: zamknięty kubek
Zawartość ciał stałych:	21	% wagowo
Magazynowanie:	12 miesięcy	w temperaturze maks.x + 30°C
Temperatura aplikacji:	> 15° C	lakier, podłoże, otoczenie

Mieszanka/Nałożenie

Metoda nanoszenia:	natrysk ręczny	wcieranie	pędzel
	% wagowo	% wagowo	% wagowo
Rozcieńczalnik:	woda 0-20	woda 0-20	woda 0-20
Temperatura aplikacji:	> 15°C wosk, podłoże, otoczenie		
Ilość nałożeń:	2-3 ze szlifowaniem między nałożeniami papierem o granulacji 400		
Sugerowany nakład:	20-50 g/m ²		

Suszenie

Metoda	20°C	suszenie wymuszone 50°C	dla każdorazowego nakładu
Warunki normalne			
z wymianą powietrza			
pylosuchy	30 min.	20 min.	
do dotyk	1 godz.	30 min.	
do następnego nałożenia	2 godz.	1 godz.	

Zapewnić wentylację i cyrkulację powietrza

Uwagi

GM4410-0005 to wodorozcieńczalny olej, który dający miękki, naturalny i woskowy efekt. Może być stosowany do mebli i parkietu .
 Częstotliwość uzupełniania powłoki zależy od intensywności jej użytkowania
 Dla najlepszego efektu wizualnego zalecamy nanoszenie co najmniej dwukrotnie ze szlifowaniem papierem 400 między nałożeniami.
 Dla uzyskania lepszej odporności na czynniki chemiczne produkt można utwardzić dodając utwardzacza EV4345 (5%).
 Żywotność mieszanki z utwardzaczem wynosi maks. 24 godz.
 Wariant z utwardzaczem zalecamy do parkietów i jego późniejszych napraw.
 Surowe podłoże szlifować ostatecznie papierem o granulacji 180. Sugerujemy nanoszenie produktu w ilości 30-70 g/m² i ściągnięcie nadmiaru czystą szmatką.
 GM4410-0005 można barwić barwnikami i / lub pigmentami, takimi jak YZ46, EZ0560, EZ46 (max 5%).
 Po długim okresie przechowywania należy zawsze sprawdzić jednoro i dobrze wymieszać przed użyciem, aby wyeliminować ewentualne osady.

Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

03/2017