

Opis produktu: farba poliuretanowa nawierzchniowa biała o wysokim połysku
Główne zastosowanie: meble, fronty szafek, panele
Właściwości: szybkie utwardzanie, bardzo twarda powłoka, dobra siła krycia.

Dane techniczne

Lepkość:	115 ± 15	sek. Ford 4 przy 20°C
Gęstość:	1,39(± 0,03)	kg/l
Połysk:		
Punkt zapłonu:	> 21°C (łatwopalny)	metoda: zamknięty kubek
Zawartość ciał stałych:	71 (± 2)	% wagowo
Magazynowanie:	12 miesięcy	w temperaturze maks. + 30°C
Temperatura aplikacji:	18 ° C	lakier, podłoże, otoczenie

Mieszanka/Naćłożenie

Metoda nanoszenia:		natrysk ręczny		natrysk hydrodynamiczny (air-less)		polewarka	
		% wagowo	% obj.	% wagowo	% obj.	% wagowo	% obj.
Utwardzacz:	TV4202	75-100	100-130	75-100	100-130	75-100	100-130
Przyspieszacz:							
Rozcieńczalnik:	TT4230	20-30		30-40		TT4310	5-10% wag.
Żywotność użytkowa:		6-7 godz.		6-7 godz.		2-3 godz.	
Lepkość robocza:		14 – 16 sek.		13 – 15 sek.		18-25 sek	

Wymieszać dokładnie przed użyciem!

Suszenie

Metoda	20°C		50°C	dla nakładu 140-180 g/m ²
Warunki normalne				
do sztaplowania	24 godz.		5-6 godz	

Zapewnić wentylację i cyrkulację

Uwagi

Alternatywny utwardzacz : TV4290 proporcja mieszania 50%
 lepsza siła krycia, ale zredukowana odporność na żółknięcie.

Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

07/2006 PL AG 06/2016